

Ceradur-eco

Metallsalzfreie Pflegedispersion

- ▶ Fluor- und silikontensidfreie Pflegedispersion
- ▶ Frei von TBEP, Metallsalzen und Duftstoffen
- ▶ Hervorragende Filmbildeigenschaften
- ▶ Zertifiziert mit dem Österreichischen Umweltzeichen
- ▶ Erfüllt die Anforderung nach DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) (Materialprüfzeugnis TÜV Süd)
- ▶ Auch zur Beschichtung von ableitfähigen elastischen Bodenbelägen
- ▶ Zertifiziert nach DIN 18032
- ▶ Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 μ
- ▶ Problemlose Entfernung von Begehsuren durch Polieren (ca. 1000 U. p. M.)
- ▶ Teilentschichtung ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, beschichtbaren Bodenbelägen anwendbar, z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschicht ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen. Auch zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden geeignet. Nicht auf unversiegelten Holz- und Korkböden anwenden.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen. Während der Verarbeitung und Abtrocknung Zugluft vermeiden.

Beschichten:

Je nach Saugfähigkeit der Fläche 2–3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Nach erfolgter Grund- oder Intensivreinigung und kurzer Trocknungszeit, Produkt unverdünnt z. B. mit einem Flachmopp oder Wischwiesel dünn auftragen. Verbrauch: 25,0 ml/m² pro Auftrag.

Spray-Cleanern (punktuelle Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen):

Produkt 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen.

Mit einer Sprühflasche und Poliermaschine (ca. 1000 U. p. M.) verarbeiten. Verbrauch: 1,0 ml/m².

Beschichten (ableitfähige Beläge):

Nur 1 Auftrag durchführen. Verbrauch: 25,0 ml/m² pro Auftrag.

Polieren:

Durch gelegentliches Polieren (ca. 1000 U. p. M.) werden die Pflegekomponenten verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Vor Frost schützen.

Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen metallsalzfrei, Polyethylenwachse, Additive, Weichmacher, Konservierungsmittel.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

Ceradur-eco

Metallsalzfreie Pflegedispersion

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): EUH208 Enthält Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.